Hydrolack DG 300

Hochglanz - Dispersionslack

Beschreibung

Glänzender Überdrucklack für Papier und Karton bei gleichzeitig guten Trocknungseigenschaften. Mit der Auswahl ensprechender Substrate kann ein Glanz erlangt werden, der annähernd die Werte von UV-Lacken erreicht.

Anwendung

Ein Nassfilm von 3-6 g/m2 ist für die meisten Kartons zu empfehlen. Höhere Filmdicken sind möglich mit der entsprechenden Ausrüstung. Vor Gebrauch gut rühren! Nicht über 35°C lagern. Vor Frost schützen!

Technische Daten

Viskosität	35-40 Sekunden DIN Becher No. 4 bei 24°C
Glanz	Mittel-hoch, über 50% (Glanzmesser 60°)
Trocknung	schnell
Abriebfestigkeit:	Gut
Slip	Gut
pH-Wert	7,7 – 8,4
Schön/Widerdruck:	Ja
Verklebbarkeit:	Ja

Verpackung:

10/20 kg Kanister, 120 kg Deckelfass, 220 kg Deckelfass, 1.000 kg IBC



HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com