

# Hydrolack DM 100

Matt - Dispersionslack

## Beschreibung

Matter Überdrucklack für Papier und Karton bei gleichzeitig guten Trocknungseigenschaften. Mit der Auswahl entsprechender Substrate kann eine matte Oberfläche bei gleichzeitig guter Abriebfestigkeit und Blockfestigkeit erreicht werden. Trocknet streifenfrei und hat keinen Einfluss auf die Farbe.

## Anwendung

Ein Nassfilm von 3-6 g/m<sup>2</sup> ist für die meisten Kartons zu empfehlen. Höhere Filmdicken sind möglich mit der entsprechenden Ausrüstung. Vor Gebrauch gut rühren! Nicht über 35°C lagern. Vor Frost schützen!

## Technische Daten

Viskosität	35-40 Sekunden DIN Becher No. 4 bei 24°C
Glanz	Matt, unter 20% (Glanzmesser 60°)
Trocknung	schnell
Abriebfestigkeit:	Gut
Slip	Gut
pH-Wert	7,7 - 8,4
Schön/Widerdruck:	Ja
Verklebbarkeit:	Ja

## Verpackung:

10/20 kg Kanister, 120 kg Deckelfass, 220 kg Deckelfass, 1.000 kg IBC

